

SANITILE® WB HIGH GLOSS**VYSOCE ÚČINNÝ HYGIENICKÝ
DVOUSLOŽKOVÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM
PRO LESKLÝ POVRCH STĚN A
STROPŮ**

Sanitile® WB High Gloss může být také použit jako preventivní nátěr před znečištěním graffiti. Odolává chemickým přípravkům, kterými se graffiti odstraňují.

HLAVNÍ PŘEDNOSTÍ

- Lesklý povrch
- Snadné čištění
- Vodou ředitelný
- Hygienický bezesparý nátěr. Atraktivní ekonomická alternativa na obkladačky bez spár, ve kterých se drží bakterie a plíseň
- Obsahuje přísadu, která brání vzniku plísní
- Je odolný většině čistících prostředků, saponátů a chemikálií používaných v potravinářském průmyslu
- Nanáší se válečkem, nebo štětcem
- Je odolný chemickým přípravkům, kterými se odstraňují graffiti

Popis

SANITILE WB High Gloss je vodou ředitelný dvousložkový systém založený na modifikované polyuretanové pryskyřici. Snadno se aplikuje a má velmi dobré krycí vlastnosti. Vytváří tvrdý, lesklý povrch.

Použití

Sanitile® WB High Gloss se používá na všechny druhy stěn a stropů, kde je nutný hygienický, pevný a snadno omyvatelný povrch. Odolává zředěným kyselinám a alkáliím, vodě, olejům a tukům. Sanitile® WB High Gloss je vhodný k použití v potravinářském průmyslu, při výrobě nápojů, v nemocnicích, laboratořích, ve všech typech stravovacích zařízeních, hotelech, školách.

Balení

Balení po 5l.

- Složka A: 4,305l
- Složka B: 0,695l

Barva: Bílá

TECHNICKÉ INFORMACE

Teplotní rozsah při nanášení	+8°C - +30°C
Poměr míchání: <ul style="list-style-type: none">• Složka A• Složka B	4,395l 0,695l
Doba zpracovatelnosti při 20°C	4 hodin
Hustota	1,16 – 1,26kg/l
Teoretická vydatnost	10m ² /l
Praktická vydatnost	Sníží teoretickou vydatnost až o 20%
Pevné látky	36%
Tloušťka filmu	36μm (suchý) ze 100μm (mokry)
Spotřeba	2 nátěry 0,1l/m ²
Vzhled	Lesklý/Bílý
Čas schnutí (+20°C, 50% vlhkost vzduchu)	Suchý na dotek po 2 hod vytvrdnutý po 8 hod
Další nátěr (+20°C, 50% vlhkost vzduchu)	Min. 4 hod Max. 7 dní
Provozní teplotní rozsah	-30°C - +60°C



Betvar, a.s., Řehořova 42, Praha 3, 130 00

Provozovna: Tiskařská 8a/620, Praha 10 Malešice, 108 01

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3258

POKYNY PRO POUŽITÍ

Podmínky použití

Sanitile® WB High Gloss se aplikuje na plochy opatřené základním nátěrem Sanitile® WB Base Primer.

Zabezpečte dostatečné větrání během aplikace i po ní. Teplota povrchu by měla být mezi +8°C až +30°C, min. 5°C nad teplotou rosného bodu!

Maximální relativní vlhkost při aplikaci by měla být 75%.

Příprava povrchu

Všechny povrchy musí být čisté, suché a zbavené všech nečistot, oleje, tuků, prachu a atd. před nanášením nátěru.

Nanášení

Složky je nutné samostatně promíchat před jejich smícháním tak, aby se dobře spojily. Složky A a B jsou dodávány ve správném poměru. Přidejte celý obsah složky B do nádoby se složkou A a důkladně míchejte nejméně 5 minut dokud nezískáte hladkou a homogenní směs. Před aplikací nechte 5 min. odstát.

NEMÍCHEJTE ČÁST BALENÍ. Špatně aktivovaný nebo nesprávně namíchaný produkt může způsobit nižší přilnavost nátěru, nižší odolnost a barevné změny.

Nanášejte válečkem nebo malířským štětcem.

Omezení

- Sanitile® WB High Gloss musí být aplikován ve specifikované vydatnosti
- Nenanášejte ani nenechte schnout při teplotách nižších než 8°C
- Neaplikujte může-li dojít ke kondenzaci vodních par na podkladu

- Pokud teplota klesne pod 10°C doba tvrdnutí se prodlužuje
- Pokud je natíraná plocha vystavena povětrnostním vlivům chraňte čerstvý nátěr před deštěm a mrazem

Ředění

Nedoporučuje se.

Čištění

Nářadí omyjte vodou ihned po použití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě +5°C - +35°C v původním obalu. Chraňte před přímým sluncem a mrazem.

DOBA SKLADOVÁNÍ

V neporušeném obalu: 1 rok při dodržení doporučení pro skladování

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Je třeba pročíst Přehled bezpečnostních údajů a porozumět mu.

TECHNICKÝ SERVIS

Kontaktujte: BETVAR, a.s.

ZÁRUKA

Firmy RPM/Belgium N.V., Alteco Technik GmbH a Betvar, a.s. ručí za to, že veškeré zboží je prosto jakýchkoli závad a že nahradí materiály, u nichž se prokáže, že jsou vadné.

Zde uvedené informace a doporučení jsou výše uvedenými firmami považovány za přesné a spolehlivé.